

Fiche Technique



CS-FOOD™



FORMAT	# ITEM
Aerosol 373g	AECSTOOL373GDZ
400g	GRCSFOOD400G60CS
17kg	GRCSFOOD17KG
55kg	GRCSFOOD55KG
180kg	GRCSFOOD180KG

GRAISSE ANTIFRICTION POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Points bénéfiques

TECHNOLOGIE INNOVATRICE

- Recommandée pour les usines alimentaires
- Graisse toute usage antifricion propre.
- Résistance haute température
- Roulement haute vitesse jusqu'à 15,000t/min
- Point de goutte >300°C
- Prolonge les intervalles de lubrification
- Couleur Beige
- Réversible
- Anticorrosion
- Température de service -30°C à +260°C

DESCRIPTION:

Lubrification de tous matériels en domaine alimentaire, sous conditions difficiles. Excellente tenue au cisaillement et aux chocs. Point de goutte élevé. Très bonne adhérence et évite la contamination accidentelle. Excellente résistance à l'eau et à l'humidité. Compatible avec les élastomères et les plastiques. Bonne résistance à la centrifugation; accepte de grandes vitesses de roulements (jusqu'à 5000 rpm). Utilisable à basse et haute températures.

APPLICATIONS:

Sertisseuses, roulements, galets, paliers, articulations même chargés, transmissions de puissance, chaînes, transmissions à rapport fixe et engrenages. Transmissions par roues dentées, engrènements droits, roues cylindriques, vis sans fin et vis de pressoirs. Transmissions d'informations, cames et poussoirs. Guidages, colonnes et glissières. Pompes, vannes et robinets à boisseaux ou à opercules. Lubrification propre sans risque de contamination

"PRODUIT ÉVALUÉ PAR SANTÉ CANADA POUR LES USINES ALIMENTAIRES"

CARACTÉRISTIQUES

Texture	Adhésive
Couleur	Beige
Huile de base @ 40°C	95 cst.
Huile de base @ 100°C	11 cst.
NLGI	2
Température d'utilisation	-30°C à +260°C intermittent
Résistance à l'eau ASTM-1264, perte	3.5%
Charge TIMKEN ASTM D 2509	27 Kg
Épaississement	Calcium sulfonate
Point de goutte	>300°C

LA SOLUTION LOGIQUE EN MATIÈRE DE LUBRIFICATION ET NETTOYAGE

Dernière révision : Janvier 2007



AÉROCHEM INC.

910, rue Bergar
Laval, Québec, Canada
H7L 5A1
TEL: (450) 667-2376
FAX: (450) 667-5302
www.aerochem-inc.com
info@aerochem-inc.com

Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, **AÉROCHEM INC.** n'en garantit ni l'exactitude, ni le caractère exhaustif. Ces renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. **AÉROCHEM INC.** dénie expressément toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des commerciaux et industriels qui sont la propriété de **AÉROCHEM INC.**